



## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HERLAC (ГЕРМАНИЯ)

Herlac Coswig GmbH является мощным предприятием лаковой промышленности с почти 200-летней историей. Основу производства составляют современные лакокрасочные материалы и красители для отделки деревянных поверхностей.

### ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКИ

#### 1) САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ НИТРОЛАК ЦЕЛЛОНИТ НЦ БЕЛЫЙ D 3012

Многослойный НЦ-лак универсального назначения, пигментированный, предназначен для открытопористой отделки деталей мебели.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** распыление, налив, валиком, погружение.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:**

Вязкость ..... 40-50 сек.

Сухой остаток ..... 25+-2%

**ПОДГОТОВКА :**

Нитролак D3012 ..... 100 вес. ч.

Разбавитель VS 201 ..... 20-30 вес. ч.

**ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:**

Метод нанесения ..... распыление

Вязкость смеси ..... 15 (+-2сек)

Рекомендуемый расход ..... 140-160г/м.кв

Кол-во слоев ..... 2-3 слоя

Сушка до шлифовки ..... 1 час (при 20°C)

Сушка до складирования ..... 4-6 ч. (при 20°C)

#### 2) ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК D3030

Лак предназначен для качественной отделки мебели, подвергающейся умеренным нагрузкам при эксплуатации: мебель для спальных комнат и гостиных, офисная мебель, стулья, двери и др. Лак отличается очень высокой растекаемостью, даже при ручных способах нанесения создает исключительно однородное высокодекоративное покрытие. Не требует облагораживания и дальнейшей доводки. Быстро сохнет. Не содержит формальдегида.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** распыление, налив, валиком, погружение.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:**

Вязкость при поставке ..... 30-40 сек. (4мм, 20°C)

Сухой остаток ..... 27+-2%

Блеск плёнки ..... Глянцевый, шелковисто-матовый.

**ПОДГОТОВКА :**

Лак D3030 ..... 100 вес. ч.

Разбавитель VS 201 ..... 20-30 вес. ч.

### КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ

Серия красителей производства компании Herlac представляют собой нитрокрасители. Не содержат формальдегида.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Распыление, втирание или вальцами.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:**

Удельный вес: 0,95-0,97 (г/см<sup>3</sup> при 20.С)

Вязкость: 11-80 сек ( в зависимости от цвета)

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:**

Предварительная шлифовка: шкурка K180-K280.

Хорошо очистить от пыли.

Концентрат красителя ..... 100 вес. ч.

Разбавитель VS 201 ..... 500 вес. ч.

Расход распылением ..... 50-150 г/м<sup>2</sup>

Расход вальцами ..... 20-50 г/м<sup>2</sup>

Сушка ..... 10, 15 мин.

**ХРАНЕНИЕ:** В сухом помещении при температуре не выше 25оС.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

#### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ПО Р-КАРТЕ:

