Реактивный клей-расплав ПУР 706.2

Реактивный клей-расплав на полиуретановой основе для каширования по пласти

Область применения

- Каширование по пласти
- Хорошая адгезия к различным материалам, например, стиропору, древесине, гипсу, тканям, древесным материалам, ПВХ, алюминию, жести (в зависимости от материала может быть необходима предварительная обработка)
- Благодаря длительному времени открытой выдержки клей также предназначен для склеивания материалов большой площади

Преимущества:

- После схватывания образуется высокотеплостойкое, водостойкое соединение, устойчивое к низким температурам и большим нагрузкам
- Низкая температура переработки
- Длительное время открытой выдержки
- Очень хорошая начальная прочность

Свойства клея:

Основа:	полиуретан
Плотность:	около 1,1 гр/куб.см
Вязкость (на день изготовления)	
Брукфильд HBTD 10 Upm:	при 120 град. С: 12.000+/-2.000 мPa.s
	при 140 град. С: 6.000+/- 2.000 мPa.s
Физиологическое действие:	подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ, содержит дифенилметан 4,4`- диизоцианат (см. листок безопасности)

Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом могут возникать неприятные запахи. В случае превышения предусмотренной температуры в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью предназначенной для этой цели вытяжной системы.

Переработка

Для каширования по пласти клей-расплав КЛЕЙБЕРИТ PUR-SK 706.2 перерабатывается из установок для расплавления клеев-расплавов специально предназначенными машинами для вальцевого нанесения.

Исходные значения по времени открытой выдержки при нанесении на

стружечную плиту:	до 20 минут
при расходе клея:	100 г/м2
температуре нанесения:	120 град С
температуре окружающей среды:	20 град. С

Реактивный клей-расплав ПУР 706.2

Очистка

После окончания работ с КЛЕЙБЕРИТ ПУР СК 706.2 из клеенаносящего агрегата удалить остатки клея (слить) и сразу же использовать КЛЕЙБЕРИТ Очищающую массу 761.8, расплавить ее и осуществлять очистку путем реверсивного вращения валов до полного удаления ПУР-клея-расплава. Прореагировавший клей-расплав может быть удален только механическим путем.

Приборы для нанесения

- Бак с азотным наполнением
- Установки для расплавления клея для 20 и 200 литровых бочек
- Специальные системы для вальцевого нанесения

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ ПУ СК 706.2:
Жестяная бочка 190 кг нетто
КЛЕЙБЕРИТ Очищающая масса 761.8:
Бумажный мешок 20 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ ПУ СК 706.2 в оригинальной закрытой упаковке хранится:
Бочки: около 12 месяцев
Защищать от воздействия влаги!

Сервис

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.
Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.